

# 防尘橡胶

防塵ゴム



**C-300-F**  
橡胶制

## 特 点

- フッ素系で耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性に非常に優れています。
- フッ素系で難燃性で耐油性に優れています。
- クッション性が良く、永久歪が少ない性質をもっています。

- 氟系产品，具有非常优异的耐候性、耐熱性、耐酸性、耐薬品性。
- 氟系产品兼具難燃性，耐油性优良。
- 缓冲性能好，永久变形小。

- 仕 様** ●材 質：フッ素系スポンジ(ブラック)  
●使用周囲温度：-20～+230℃
- 用 途** ●厨房機器・医療機器・理化学試験機・半導体関連設備
- 納 期** ●標準品・・・納期お問合せください
- 備 考** ●フッ素ゴム用接着剤(パーフロン®ペイント)もあります。高温環境や苛酷な酸、油や溶剤に優れた抵抗性を持ち、弾力のあるゴム被膜を形成します。お問合せください。

- 規 格** ●材 質：氟海绵(黒色)  
●使用环境温度：-20～+230度
- 用 途** ●厨房设备、医疗设备、理化学试验设备、半导体相关设备
- 交 貨 期** ●常规产品・・・敬请垂询
- 備 注** ●也有氟橡胶用粘着剂(Perflon®Paint)。能形成对于高温环境和严酷的酸、油以及溶剂等具备优良抵抗性有弹力的橡胶膜。敬请垂询。



C-300-A-F

C-300-B-F

C-300-P-F


[C-300-A-F]



[C-300-B-F]



[C-300-P-F]



商品番号 商品编号	RoHS	CAD	備 考 注	H	W	ΦD	コード 代 碼
C-300-A-8-F	●	2D/3D	1m	/	/	8	23899
C-300-A-10-F	●	2D/3D	1m	/	/	10	23900
C-300-A-15-F	●	2D/3D	1m	/	/	15	23901
C-300-B-5×10-F	●	3D	1m	5	10	/	23893
C-300-B-5×15-F	●	3D	1m	5	15	/	23894
C-300-B-10×10-F	●	3D	1m	10	10	/	23895
C-300-B-10×15-F	●	3D	1m	10	15	/	23896
C-300-B-10×20-F	●	3D	1m	10	20	/	23897
C-300-B-12×12-F	●	3D	1m	12	12	/	23898
C-300-P-15×22-F	●	2D/3D	1m	/	/	/	23905

●：RoHS指令対応产品 ▲：RoHS指令可対応产品。

## 性能表 性能表

試験項目 试验项目		試験結果 试验结果	試験方法 试验方法	試験条件 试验条件
常態試験 見掛比重 容 重 硬 度 (JISタイプE)	0.65		JIS-K6253	
	41			
常態試験 引張強さ (MPa) 拉伸強度	0.8	JIS-K6251		
伸 び (%)	174			
伸 率 (%)	7	JIS-K6262		
圧縮永久歪試験 1 (%) 压缩永久变形试验	72		25%压缩 压缩 23℃×24H	
圧縮永久歪試験 2 (%) 压缩永久变形试验			25%压缩 压缩 200℃×24H	

ロッフ  
工業用  
錠前  
電磁波  
対策  
GASKETS  
パッキン  
窓枠・カード  
ホルダー  
ゴム脚・  
プロメット  
周辺機器  
(C)  
充電器用  
金具  
フリーザー  
金具  
ラッシング  
システム